

## CÓMO UTILIZAR CORCHO PROYECTADO **DECOPROYEC**

El corcho proyectado es un revestimiento que puede ser utilizado sobre fachadas, cubiertas, interiores, vehículos, casas de madera, hornos, etc. Para que conozca un poco más sobre el corcho proyectado **DECOPROYEC** le detallo algunos aspectos importantes a continuación:

- Para aplicar el **corcho proyectado** es necesario una **pistola especial**, parecida a la del gotelé, pero no igual, se diferencia por llevar una boquilla especial y un mecanismo diferente, cuando sueltas el gatillo el aire se corta evitando que la pistola se obstruya y eche a perder el corcho proyectado. Para superficies mayores a 300 metros cuadrados se recomienda el uso de la máquina de proyección Europro 8P.
- El **rendimiento del corcho proyectado** es de 2 Kg/m<sup>2</sup> (se sirve en cubos de 12 kg). La proyección se realiza en 3 capas, dejando secar entre capa y capa (MUY IMPORTANTE), consiguiendo 3 mm de espesor total. La primera mano será con apenas material (mano de agarre) y las dos siguientes cubriendo e igualando la capa, NUNCA cargando las manos, pues se agrietarían al secar. La primera y segunda mano se proyecta a una distancia de medio metro (siempre en perpendicular a la superficie) y la tercera mano a unos 80 cm. Se debe aplicar una emulsión fijadora antes de la primera capa tal y como se explica en el siguiente párrafo.
- El **DECOUNION XL** (o EMULSIÓN FIJADORA) sirve para mejorar la adherencia del corcho proyectado y/o aumentar su impermeabilización, solo es necesario dar una capa antes de la primera capa de corcho proyectado. En fachadas el FIJADOR se usa solo como fijador pudiendo tratar 140 metros cuadrados (1 cubo de 12 kg) DILUYÉNDOLO EN ¾ PARTES DE AGUA, pues el corcho proyectado sirve como si solo de impermeabilizante. En el caso de terrazas transitables (o cubiertas) es necesario echar una capa de FIJADOR puro (sin diluir) para aumentar la capacidad de impermeabilización del corcho proyectado y que no haya futuros problemas. Un cubo de fijador utilizado como fijador puro sirve para tratar 70 metros cuadrados.
- Si la terraza (o cubierta) tiene problemas previos de filtraciones hay que arreglar todas aquellas fisuras / desperfectos existentes y aplicar nuestra membrana **DECOIMPER** en vez de **DECOUNION XL**. El cubo **DECOIMPER** se sirve en envases de 15 y 4 litros y el rendimiento es de 0,5 litros/m<sup>2</sup> teniendo en cuenta las 2 capas a dar cruzadas (la primera se aconseja diluir en un 20% de agua).
- Disponemos de una carta de colores de 40 colores diferentes, que se sirven listos para su uso directo, solo es necesario remover el material antes de usarlo con un vaso de agua por cubo (que sirve para arrastrar el material que queda en la bolsa) para conseguir uniformidad.
- Es necesario un compresor de al menos 3CV y trabajar a 5 bares de presión para la granulometría normal y 5-6 bares para la granulometría fina. **IMPORTANTE, utilizar en la última mano cubos del mismo lote.**

Por aquí le dejo unos enlaces que pueden resultarle de interés:

- Como aplicar el corcho proyectado **DECOPROYEC**:  
<https://www.youtube.com/watch?v=MVNvAPxlqZM&t=1s>