



## **CORCHO PROYECTADO**

### **FICHA TÉCNICA**

| CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO                                              |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Permeabilidad al vapor de agua (Transpiración) según UNE-EN ISO 7783      | Sd= 0,35 Clase I Permeable al vapor de agua                                              |
| Absorción capilar (UNE-EN 1062-3) y permeabilidad al agua (UNE-EN 492)    | 0,21 kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> TOTALMENTE IMPERMEABLE CON EL SISTEMA DECOPROYEC |
| Adhesion (UNE-EN 1542:2000)                                               | 0,65 N/mm <sup>2</sup>                                                                   |
| Reacción al fuego según UNE-EN ISO 4589-2                                 | PRÁCTICAMENTE INCOMBUSTIBLE                                                              |
| Resistencia al ambiente marino y salino (UNE-EN ISO 9227:2006)            | Cumple NORMA UNE-EN ISO 9227:2006                                                        |
| Sustancias peligrosas                                                     | No presenta, producto natural.                                                           |
| Envejecimiento Acelerado (UNE-EN 11507)                                   | Tipo 1. Cambio muy ligero apenas perceptible                                             |
| Peso específico                                                           | 0.5 a 0.7 g/cm <sup>3</sup>                                                              |
| Resistencia a la tracción y alargamiento en rotura según UNE-EN ISO 527-4 | 0,26 Mpa. Elongación 34,6 %                                                              |
| Resistencia al impacto y al choque                                        | Resistente. Sin rotura                                                                   |
| Conductividad térmica                                                     | 0.050 W/m K                                                                              |
| Secado al tacto                                                           | 120 min. a 20 °C                                                                         |
| Secado total                                                              | 48 h. en capas de 3 mm a 20 °C                                                           |
| Resistencia a la temperatura                                              | -40 °C a 177 °C                                                                          |
| Rigidez dinámica (EN-29052-1)                                             | Hasta 19 dB                                                                              |