

Tratamiento de techos de acero y asbestos **(amianto) con corcho proyectado** **DECOPROYEC**

Con motivo de la peligrosidad que supone los asbestos o techos con amianto, hemos querido elaborar este manual de actuación en este tipo de obras con nuestro producto idóneo para el encapsulamiento de amianto (uralita) corcho proyectado **DECOPROYEC**. Este manual también sirve de aplicación a techos de acero.

Preparación y seguridad:

Primeramente el trabajador deberá protegerse a si mismo, pues va a estar en contacto directo con este tipo de cubiertas, con al utilización de buzo, calzado, gorro y mascarilla profesionales para la construcción.

Después deberá proteger el área de trabajo, tapando todo aquello que no sea objeto de proyección y pueda verse manchado por el corcho proyectado o posibles desprendimientos de los materiales de obra.

La superficie a proyectar debe ser limpiada, desinfectada y reparada de todas aquellas fisuras superiores a 1 mm con una silicona flexible tipo Decoflex.

Método de Aplicación:

Posteriormente, con la superficie estable y seca, se aplicará una capa de DECOUNION XL pura sin diluir con un rodillo, brocha o mochila de fumigar, dejando secar (esto se sabrá cuando el DECOUNION XL se vuelva transparente y un poco pegajoso). El tiempo de secado puede variar desde 1 a 24 horas, depende de las condiciones climáticas.

Una vez seca, se pasará a la proyección de la cubierta con corcho proyectado **DECOPROYEC**, aplicando 3 manos de corcho proyectado, dejando secar entre mano y mano (el tiempo de secado puede variar desde 1 a 24 horas, depende de las condiciones climáticas), proyectando de cara a los ríos de la cubierta y sin aglomerar material, solo cubriendo.

Para una correcta aplicación del producto, este se deberá sacar de la bolsa en la que va almacenado, volcando el material de la bolsa a un cubo vacío, vertiendo unos 20 cl de agua dentro de la bolsa vaciada para terminar de arrastrar el material adherido dentro de la bolsa. Posteriormente se batirá el producto en el cubo durante unos 4 minutos hasta conseguir una homogeneidad (el producto se aireará y crecerá en volumen dentro del cubo). Tener en cuenta que el producto puede ir sedimentado, por lo que no se aconseja batir cubos de forma parcial, debe batirse el cubo al completo.

Para aplicar el corcho proyectado es necesaria una pistola especial de corcho proyectado CP19 y un compresor de al menos 3CV. Se debe aplicar con una presión de 4-5 bares (con el gatillo ya apretado).

Para un correcto encapsulado la proyección deberá ejecutarse por las 2 caras del techo/cubierta.

Para un correcto cálculo de material necesario se deberá tener en cuenta la ondulación de la superficie incrementando en un 15% los metros cuadrados de la superficie en plano medidos.

Estándares de Cumplimiento:

Puede leer los siguientes documentos adjuntos:

- IDONEIDAD DEL CORCHO PROYECTADO DECOPROYEC PARA EL ENCAPSULAMIENTO DE AMIANTO.
- INFORME CARACTERIZACIÓN FIBROCEMENTO DECOPROYEC (amianto - uralita).

Cumplimiento de la Garantía:

La garantía de la obra es de 10 años siempre y cuando haya sido realizada por un aplicador homologado y bajo las indicaciones descritas en este documento. Dicha garantía no cubre accidentes sobre la superficie provocados por objetos externos, movimientos de obras o la actuación sobre la superficie de otra mano de obra.